

Technický list 05.11 Nízkoexpanzní pěna

Výrobek	Jednosložková, speciální izolační a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu. Speciálně vyvinutá pro požadavky nízké roztažnosti a zvýšené pevnosti. Hnací plyn neobsahuje freony - bez F.C.K.W.		
Vlastnosti	<p>Nízkoexpanzní; Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní; Vysoká pevnost, dobrá zvuková a tepelná izolační schopnost; Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace. Vysoká přilnavost a lepivost k podkladům jako: zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.</p>		
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Montáže okenních rámů a obložkových dveřních zárubní;- Vyplňování montážních prostorů mezi panely;- Zvuková a tepelná izolace mezi kabinou a obytnou části vozidla;- Lepení parapetů, dřevěných obkladů stěn, izolace střešních konstrukcí;- Vyplňování průchodů el. vedení a potrubí skrze stěny a podlahy;- Vhodná při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty);		
Balení Barva	Pistolová dóza: 750 ml; Zelená		
Technické údaje			
Základ	-	polyuretan	
Hustota	kg/m ³	25	(dle ISO 7390)
Izolační hodnota	mW/m.K	30 - 35	
Absorbce hluku	dB	58	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	(po vytvrzení)
Teplota dózy pro aplikaci	°C	nad +5	(optimální +10 až +20)
Aplikační teplota	°C	+10 / +35	(optimální +15 až +20)
Doba vytvoření nelepidlé slupky	min.	8 - 10	(v závislosti na teplotě a relat.vlhkosti)
Rezateľnosť	min.	60	(pri 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
Úplné vytvrzení	hod	2 - 24	(v závislosti na teplotě a rel.vlhkosti)
Struktura	%	70	(stejnoměrných uzavřených buněk)
Rozměrová stabilita	%	-5% < DS <0%	
Odolnost vůči UV záření	-	nevyhovující	(nutno povrchově upravit – omítka, lišty, nátěr)
Třída reakce na oheň	-	F	Klasifikace dle ČSN EN 13 501-1
Skladovatelnost	měsíce	18	(Dnem dolů!!! Při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	10	
Maximální šířka spáry	mm	40	
Omezení	Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy.		
Ošetření (příprava) podkladu	Podklady doporučujeme navlhčit rozprašovačem s vodou.		

Technický list 05.11 Nízkoexpanzní pěna

Pokyny Před aplikací dózu řádně protřepat min. 30x. Při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu vzhůru, cca ze 60%. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy. Povrchovou úpravu (natírání, omítání) nejdříve 24 hod po aplikaci.

Upozornění Nevytvřenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřsnění papírem nebo fólií.

Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (děšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Čištění Materiál: Nevytvřenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw
Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 05.11».

Aktualizace Aktualizováno dne: 25.8.2014 Vyhotovenou dne: 22.11.2001

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.