



Technický list

TL 06.92 Adhezní můstek koncentrát

Produkt

Adhezní můstek je jednosložkový bez rozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, nekonstrukční a pohledový beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami a omítkami atd. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.



Vlastnosti

- Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
- Odolný povětrnostním vlivům
- Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
- Velice nízká sedimentace křemičitého písku
- Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
- Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálu

Použití

- Adhezní vysoce přilnavý můstek pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady, zpevnění starých i nových povrchů
- Určený na nekonstrukční a pohledové betony, cihelné zdivo, vyzrálé vápenocementové omítky, umakart, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky, obklady a dlažby apod. na nestabilní podklady pod Stavení lepidla na obklady a dlažbu, Samonivelační hmoty, Tekutou lepenku aj. Vyhovuje EN 1504-2:2006, jako nátěr pro zvýšení odporu 8.2. C

Technické vlastnosti

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Základ | Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv | | |
| Konzistence | - | tekutá | |
| Objemová hmotnost | kg/l | cca 1,35 ± 0,05 | |
| pH | - | 7,0 | |
| Ředění | - | 1:0,5 až 1:1 | pouze pro savé podklady |
| Soudružnost odtrhovou zkouškou | MPa | ≥ 1,0 | bez pohybu |
| Propustnost pro vodní páru | m | ≈ 0,3 | Deklarace Třída II 5 m < S _d < 50 m |
| Rychlost pronikání vody v kapalně fázi | kg/m ² .h ^{0,5} | ≈ 0,04 | Deklarace w < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5} |
| Aplikační teplota | °C | + 5 / +35 | |
| Doba schnutí | min | ≈ 60 | při 23 °C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu |
| Doba vytvrzení adhezního můstku | hod | ≈ 6 | při 23 °C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu |
| Spotřeba | kg/m ² | ≈ 0,2 | |

Balení

- Kelímek 1 kg
- Kbelík 2,5 kg
- Kbelík 5 kg

Barva

- Růžová



| | | | |
|-----------------|--------|----|----------------------------------|
| Skladovatelnost | měsíce | 12 | při teplotách od +5 °C do +30 °C |
| | | 24 | při teplotě od +5 °C do +10 °C |

Omezení

Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady a při teplotách pod +5 °C!

Podklad

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, mastnot a oleje, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Extrémně savé podklady doporučujeme před použitím Adhezního můstku napenetrovat přípravkem Hloubkovým penetračním nátěrem.

Pokyny

Před aplikací důkladně promíchejte! Promíchávat i v průběhu aplikace! Vlastní nátěr se provádí malířskou štětkou nebo štětcem. Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je Adhezní můstek přetíratelný po 2 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +35 °C. Během aplikace je nutné zpracovávaný nátěr promíchávat, aby si udržel stejnou konzistenci.

Doporučení

Před zahájením aplikace nutno radiátory, okna, dveře, obklady, dlažbu, umělé i přírodní kámen zakrýt fólií nebo jiným způsobem chránit proti znečištění. Nežádoucí potřísnění ihned omyjte vodou.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 25.11.2019

Vyhotoveno dne 10.01.2004

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.