



Montážní lepidlo Fix Flex

Montážní lepidlo Fix Flex je lepidlo s vysokou počáteční nosností a skvělou konečnou pevností lepeného spoje. Jedná se o lepidlo bez obsahu rozpouštědel, na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody.

Technické údaje:

Základ	emulze
Konzistence	Tixotropní pasta
Hustota (g/ml)	1,62
Sušina (%)	78
Tepelná odolnost (°C)	-15 / +75 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost (°C)	-15 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití (°C)	+15 / +40
Otevřený čas (min.)	5-10 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Manipulační pevnost (hod.)	≈ 4 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování (hod.)	24-72 (v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla)
Pevnost v tahu (kg/cm ²)	20 (při 23°C / za 4 hod.) 30 (při 23°C / za 8 hod.) 40 (při 23°C / za 72 hod.)
Pevnost ve smyku (kg/cm ²)	10 (při 23°C / za 4 hod.) 20 (při 23°C / za 8 hod.) 30 (při 23°C / za 72 hod.)
Spotřeba	500 – 1500 g/m ² (v závislosti na savosti podkladu a požadované nosnosti po vytvrzení)



Vlastnosti:

- Okamžité lepení předmětů s hmotností do 125 kg/m² bez použití další fixace.
- Odolné vůči vlhku a prachu
- Snadné nanášení
- Bez rozpouštědel
- Pro interiéry
- Vysoká přilnavost na různé materiály v kombinaci savý – nesavý
- Po vytvrzení přetíratelné
- Možnost opakovaného použití (nevysychá v kartuši)

Použití:

- Lepení většiny materiálu jako je dřevo, dřevotříska, beton, kov, kámen, polystyrén, laminát apod.
- Lepení vnitřních parapetů, izolačních obkladů a lišt.
- K lepení i ne příliš rovných povrchů
- Lepení prahů, stropních kazet, podhledů
- K doleповání obkladových prvků

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz

**Balení:**

Kartuše 310 ml

Barva:

Bílá

Pracovní postup:

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic, prachu a mastnoty. Lepidlo naneste v bodech nebo pruzích na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál přiložte na podklad a posunutím přitlačte na určené místo. Spotřeba lepidla je 500-1500 g/m² (v závislosti na savosti podkladu a požadované nosnosti po vytvrzení). Min. aplikační teplota +5 °C, max. + 40 °C (optimální od +15 °C). Při lepení stropních kazet, naneste lepidlo cca v pěti bodech na zadní plochu kazety.

Bezpečnost:

Dodržujte základní bezpečnostní opatření, při práci nejíst, nepít, nekouřit. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Skladovatelnost:

V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5 °C až + 25 °C, datum spotřeby je uveden na obalu.

Poznámky: Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živičné podklady a teflon.

Čištění: Materiál: voda / Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.

Aktualizace

Aktualizováno dne: 21.07.2014

Vyhotoveno dne: 21.07.2014

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz