



Den Braven Sealants

Technický list 14.32 TECTANE Opravátor zinku

Výrobek Vynikající přípravek vyvinutý pro automobilový a strojírenský průmysl. Slouží jako povrchová úprava na antikorozi nátěry a nástřiky v místech po vrtání, řezání, svařování, broušení, ohýbání apod., pro svůj velmi přirozený vzhled.

Vlastnosti

- ▣ Vysoká přilnavost na kovy, lakované i nelakované podklady;
- ▣ Výborná kryvost, přirozený vzhled;
- ▣ Rychle schnoucí, s obsahem přes 90% čistého zinku;
- ▣ Přelakovatelný jinými laky;
- ▣ Odolný vysokým teplotám dosahujících 300°C.

Použití

- Pro veškeré typy ocelových podkladů s požadavkem na vysokou ochranu proti korozi;
- Ochrana míst po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání, opravy zinkových vrstev;
- Vodivá mezivrstva při bodovém sváření, ochrana spojů karoserií před oxidací.

Balení Aerosolový sprej 400 ml
Barva Zinkový odstín

Technické údaje

Základ	-	směs izomerů, xylén, aceton
Konzistence	-	aerosol
Hustota	g/ml	0,95 (při 20°C)
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-10
Aplikační teplota	°C	+5 / +30
Tepelný rozsah použití	°C	300
Zápalná teplota	°C	od 250
Stékavost	-	nestékavý
Doba schnutí povrchové vrstvy	min	20 (při 20°C)
Vytvrzení	hod	24 (při 20°C)
Vzdálenost při nanášení	mm	200 - 300
Skladovatelnost	měsíce	36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!)

Omezení Dóza pod stálým tlakem, chraňte před teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu důkladně protřepat za slyšitelnosti kuličky (cca 2-4 min). Stříkat na suchý, předem připravený podklad (zbaven prachu, mastnot, olejů a nesoudržných starých nátěrů). Lak nanášíme na podklad ze vzdálenosti cca 200 - 300 mm křížovou technikou. Tloušťka vrstvy cca 60-80 mikronů.

Čištění Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 14.32»

Aktualizace Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 16.03.2011

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz