



# Den Braven Sealants

## Technický list 14.42 TECTANE Hliníkový sprej

<b>Výrobek</b>	Speciální přípravek – vyvinutý pro automobilový a strojírenský průmysl, určený pro vysokou ochranu před oxidací, korozi a klimatickými vlivy. Zvyšuje životnost materiálů.
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▣ Rychleschnoucí;</li><li>▣ Vysoká ochrana proti korozi nebo oxidaci;</li><li>▣ Vysoká přilnavost na kovy, lakované i nelakované podklady;</li><li>▣ Vhodné použití na nové i staré lakované podklady, přirozený hliníkový vzhled.</li></ul>
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pro motocykly, osob. a nákl. automobily, trucky, autobusy, lokomotivy;</li><li>- Povrchové úpravy matic, šroubů, krytů strojních zařízení, ochranných mříží;</li><li>- Vysoká přilnavost ke všem druhům kovů, plastům, keramice, umělým hmotám, dřevu.</li></ul>
<b>Balení</b>	Aerosolový sprej 400 ml
<b>Barva</b>	Hliníkový odstín

### Technické údaje

Konzistence	-	aerosol	
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-10	
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Optimální teplota při použití	°C	15 - 20	
Doporučená tloušťka nástřiku	µm	20 (1 vrstva)	
Doba schnutí povrchové vrstvy	min	15–20	(při 20°C)
Vytvrzení	hod	24	(při 20°C)
Vzdálenost při nanášení	mm	200–300	
Skladovatelnost		viz obal	výrobku

**Omezení** Dóza pod stálým tlakem, chraňte před a teplotami nad 50°C.

**Pokyny** Dózu důkladně protřepat za slyšitelnosti kuličky (cca 2-3 min). Na suchý, předem připravený podklad (zbaven prachu, mastnot, olejů a nesoudržných starých nátěrů) nanášíme ze vzdálenosti cca 200 až 300 mm křížovou technikou.

**Upozornění** Provedte předběžné zkoušky výrobku a vyhodnoťte kvalitu získaného nátěru. Před aplikací barev proveďte předběžné testy kompatibility – zejména adheze mezi vrstvami.

**Čištění** Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. Nevytvrzený lak: Ředidlo S 6006

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 14.42»

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 09.08.2018 Vyhотовeno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz